



714 - Numancia Gris

CARTON ESTUCADO REVERSO GRIS - GD

| GRAMAJE | ESPESOR | ÍNDICE DE MANO | RIGIDEZ TABER (15°) (valores garantizados en base a medidas) | | RIGIDEZ DIN (7,5°) (valores obtenidos mediante cálculo de conversión del Taber) | |
|-------------------|---------|--------------------|---|-----------|--|-----------|
| ISO 536 | ISO 534 | ISO 534 | ISO 2493 | | DIN 53121 | |
| gr/m ² | mm | cm ³ /g | mN.m (SL) | mN.m (ST) | N.mm (SL) | N.mm (ST) |
| 210 | 0,245 | 1,17 | 3,1 | 1,5 | 6,0 | 2,9 |
| 220 | 0,280 | 1,27 | 4,2 | 2,1 | 7,9 | 3,9 |
| (230) | 0,305 | 1,33 | 5,2 | 2,3 | 9,8 | 4,3 |
| (240) | 0,320 | 1,33 | 6,1 | 2,6 | 11,5 | 4,9 |
| 250 | 0,335 | 1,34 | 6,7 | 3,2 | 12,6 | 5,9 |
| 275 | 0,385 | 1,40 | 10,4 | 4,4 | 20,0 | 8,4 |
| 300 | 0,420 | 1,40 | 13,9 | 5,9 | 26,9 | 11,0 |
| 325 | 0,455 | 1,40 | 16,4 | 7,2 | 31,8 | 13,5 |
| 350 | 0,490 | 1,40 | 20,5 | 9,0 | 39,9 | 16,9 |
| 375 | 0,525 | 1,40 | 25,4 | 11,7 | 49,6 | 22,3 |
| 400 | 0,560 | 1,40 | 29,7 | 13,2 | 58,2 | 25,2 |
| 425 | 0,595 | 1,40 | 34,9 | 15,9 | 68,2 | 30,2 |
| 450 | 0,630 | 1,40 | 40,7 | 18,0 | 79,9 | 34,2 |
| 475 | 0,665 | 1,40 | 45,9 | 20,7 | 90,2 | 39,8 |
| 500 | 0,700 | 1,40 | 51,7 | 22,7 | 101,7 | 43,5 |
| 550 | 0,775 | 1,41 | 56,5 | 26,0 | 110,2 | 50,0 |

El gramaje entre paréntesis implica que no se trata de una producción STD, sino especial ,donde se necesita un min. de Tn. a fabricar.
(Consultar con el Dpto.Comercial).

BLANCURA ISO 2470

Cara 82% +/- 2

TOLERANCIAS – MUESTREO ISO 186

| | |
|-----------------------------|---|
| Gramaje | +/- 3% Sobre la media de pedido |
| Esesor | +/-5% sobre muestras individuales(95% de los valores) |
| Índice de mano | +/-5% sobre muestras individuales(95% de los valores) |
| Rigidez | -15% sobre muestras individuales(95% de los valores) |
| Cond. Ambientales de ensayo | Temp: 23°C +/-1°C Humedad Relativa: 50% +/-2% |

Sede Central: / Head Office:

SARRIO PAPELERA DE ALMAZAN S.L.u.
Carretera de Rubí a Sant Cugat nº40-50 2º2ª
EDIFICIO FORUM – 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Telf. +34 93.880.56.40
www.sarrio.es

