



727 - Roble Blanco

CARTON ESTUCADO FOLDING REVERSO BLANCO – Semi GC

GRAMAJE	ESPESOR	ÍNDICE DE MANO	RIGIDEZ TABER (15°) (valores garantizados en base a medidas)		RIGIDEZ DIN (7,5°) (valores obtenidos mediante cálculo de conversión del Taber)	
ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 2493		DIN 53121	
gr/m ²	mm	cm ³ /g	mNm	mNm	Nmm	Nmm
250	0,345	1,38	9,9	4,2	18,6	7,9
275	0,405	1,47	12,1	5,3	22,8	10,0
325	0,480	1,48	21,6	8,7	40,6	16,4
350	0,530	1,51	26,8	10,5	50,4	19,7
375	0,565	1,51	32,8	13,3	61,7	25,0
450	0,705	1,57	52,5	19,7	98,7	37,1

BLANCURA ISO 2470

Cara	85% +/- 2
Reverso	81% +/- 2

TOLERANCIAS – MUESTREO ISO 186

Gramaje	+/- 3% Sobre la media de pedido
Espesor	+/-5% sobre muestras individuales(95% de los valores)
Índice de mano	+/-5% sobre muestras individuales(95% de los valores)
Rigidez	-15% sobre muestras individuales(95% de los valores)
Cond. Ambientales de ensayo	Temp: 23°C +/-1°C Humedad Relativa: 50% +/-2%

Sede Central: / Head Office:

SARRIO PAPELERA DE ALMAZAN S.L.u.
 Carretera de Rubí a Sant Cugat km.1 nº40-50 2º2ª
 EDIFICIO FORUM – 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
 Telf. +34 93.880.56.40
 www.sarrío.es

