



733 - Roble Madera

CARTON ESTUCADO FOLDING REVERSO MADERA – Semi GC

| GRAMAJE | ESPESOR | ÍNDICE DE MANO | RIGIDEZ TABER (15°) (valores garantizados en base a medidas) | | RIGIDEZ DIN (7,5°) (valores obtenidos mediante cálculo de conversión del Taber) | |
|-------------------|---------|--------------------|---|------|--|------|
| ISO 536 | ISO 534 | ISO 534 | ISO 2493 | | DIN 53121 | |
| gr/m ² | mm | cm ³ /g | mNm | mNm | Nmm | Nmm |
| 250 | 0,345 | 1,38 | 9,9 | 4,2 | 18,6 | 7,9 |
| 275 | 0,405 | 1,47 | 12,1 | 5,3 | 22,8 | 10,0 |
| 325 | 0,480 | 1,48 | 21,6 | 8,7 | 40,6 | 16,4 |
| 350 | 0,530 | 1,51 | 26,8 | 10,5 | 50,4 | 19,7 |
| 375 | 0,565 | 1,51 | 32,8 | 13,3 | 61,7 | 25,0 |
| 450 | 0,705 | 1,57 | 52,5 | 19,7 | 98,7 | 37,1 |

BLANCURA ISO 2470

| | |
|---------|-----------|
| Cara | 85% +/- 2 |
| Reverso | 66% +/- 2 |

TOLERANCIAS – MUESTREO ISO 186

| | |
|-----------------------------|---|
| Gramaje | +/- 3% Sobre la media de pedido |
| Espesor | +/-5% sobre muestras individuales(95% de los valores) |
| Índice de mano | +/-5% sobre muestras individuales(95% de los valores) |
| Rigidez | -15% sobre muestras individuales(95% de los valores) |
| Cond. Ambientales de ensayo | Temp: 23°C +/-1°C Humedad Relativa: 50% +/-2% |

Sede Central: / Head Office:

SARRIO PAPELERA DE ALMAZAN S.L.u.
 Carretera de Rubí a Sant Cugat km.1 nº40-50 2º2ª
 EDIFICIO FORUM – 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
 Telf. +34 93.880.56.40
 www.sarrio.es

