



735-Numancia Madera

CARTON ESTUCADO REVERSO MADERA – GT2

GRAMAJE	ESPESOR	ÍNDICE DE MANO	RIGIDEZ TABER (15°)		RIGIDEZ DIN (7,5°)	
			(valores garantizados en base a medidas)		(valores obtenidos mediante cálculo de conversión del Taber)	
ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 2493		DIN 53121	
gr/m ²	mm	cm ³ /g	mN.m (SL)	mN.m (ST)	N.mm (SL)	N.mm (ST)
250	0,335	1,34	6,7	3,2	12,6	5,9
275	0,385	1,40	10,4	4,4	20,0	8,4
300	0,420	1,40	13,9	5,9	26,9	11
325	0,455	1,40	16,4	7,2	31,8	13,5
350	0,490	1,40	20,5	9,0	39,9	16,9
375	0,525	1,40	25,4	11,7	49,6	22,3
400	0,560	1,40	29,7	13,2	58,2	25,2
425	0,595	1,40	34,9	15,9	68,2	30,2
450	0,630	1,40	40,7	18,0	79,9	34,2
475	0,665	1,40	45,9	20,7	90,2	39,8
500	0,700	1,40	51,7	22,7	101,7	43,5

BLANCURA ISO 2470

Cara	82% +/- 2
Reverso Madera	50% +/- 2
Reverso Neutro	60% +/- 2
<p><i>El reverso STD. es de color madera en la calidad 735. A petición del cliente, se podrá fabricar en color neutro.</i></p>	

TOLERANCIAS – MUESTREO ISO 186

Gramaje	+/- 3% Sobre la media de pedido
Espesor	+/-5% sobre muestras individuales(95% de los valores)
Índice de mano	+/-5% sobre muestras individuales(95% de los valores)
Rigidez	-15% sobre muestras individuales(95% de los valores)
Cond. Ambientales de ensayo	Temp: 23°C +/-1°C Humedad Relativa: 50% +/-2%

Sede Central: / Head Office:

SARRIO PAPELERA DE ALMAZAN S.L.u.
Carretera de Rubí a Sant Cugat nº40-50 2º2ª
EDIFICIO FORUM – 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Telf. +34 93.880.56.40
www.sarrio.es

