



M35 – Reverso Madera

CARTON SEMIESTUCADO REVERSO MADERA (15 gr/m² estuco)

GRAMAJE	ESPESOR	ÍNDICE DE MANO	RIGIDEZ TABER (15°) (valores garantizados en base a medidas)		RIGIDEZ DIN (7,5°) (valores obtenidos mediante cálculo de conversión del Taber)	
ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 2493		DIN 53121	
gr/m ²	mm	cm ³ /g	mN.m (SL)	mN.m (ST)	N.mm (SL)	N.mm (ST)
(230)	0,310	1,35	5,6	2,6	10,5	4,9
(240)	0,325	1,35	6,5	2,8	12,2	5,3
(250)	0,340	1,36	7,4	3,1	13,9	5,9
(325)	0,465	1,43	17,4	7,7	32,7	14,5
(350)	0,500	1,43	22,0	9,7	41,4	18,2
(400)	0,610	1,44	31,5	13,6	59,3	25,5
(500)	0,715	1,43	49,6	21,4	93,4	40,2

BLANCURA ISO 2470

Cara	82% +/- 2
Reverso	60% +/- 2

TOLERANCIAS – MUESTREO ISO 186

Gramaje	+/- 3% Sobre la media de pedido
Espesor	+/-5% sobre muestras individuales(95% de los valores)
Índice de mano	+/-5% sobre muestras individuales(95% de los valores)
Rigidez	-15% sobre muestras individuales(95% de los valores)
Cond. Ambientales de ensayo	Temp: 23°C +/-1°C Humedad Relativa: 50% +/-2%

Sarrío Papelera de Almazán, S.L.U. no garantiza la imprimabilidad sobre esta calidad, **al tratarse de un cartón semi-estucado** será el cliente quien homologue este producto para la aplicación final destinada.

Esta calidad M35, lleva la misma composición que la calidad 735 Numancia Madera, careciendo de la última estación de estucado. (aplica el certificado de conformidad para contacto de alimentos de la calidad 735).

El gramaje entre paréntesis implica que no se trata de una producción STD, sino especial donde se necesita un min. de Tn. (consultar con el comercial).

Sede Central: / Head Office:

SARRIO PAPELERA DE ALMAZAN S.L.U.
Carretera de Rubí a Sant Cugat km.1 nº40-50 2º2ª
EDIFICIO FORUM – 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Telf. +34 93.880.56.40
www.sarrío.es

