



# U14 - Reverso Gris

CARTON SIN ESTUCADO REVERSO GRIS

GRAMAJE	ESPESOR	ÍNDICE DE MANO	RIGIDEZ TABER (15°) (valores garantizados en base a medidas)		RIGIDEZ DIN (7,5°) (valores obtenidos mediante cálculo de conversión del Taber)	
ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 2493		DIN 53121	
gr/m <sup>2</sup>	mm	cm <sup>3</sup> /g	mN.m (SL)	mN.m (ST)	N.mm (SL)	N.mm (ST)
(230)	0,320	1,39	5,8	2,5	10,9	4,7
(240)	0,335	1,39	6,2	2,6	11,7	4,9
(250)	0,345	1,38	6,5	2,7	12,2	5,1
(300)	0,435	1,45	13,5	5,6	24,4	10,6
(350)	0,510	1,46	23,0	9,9	43,2	18,6
(400)	0,570	1,43	33,0	14,1	62,0	26,5
(450)	0,640	1,42	42,5	19,7	79,9	34,3

## BLANCURA ISO 2470

Cara 79% +/- 2

## TOLERANCIAS – MUESTREO ISO 186

Gramaje	+/- 3% Sobre la media de pedido
Espesor	+/-5% sobre muestras individuales(95% de los valores)
Índice de mano	+/-5% sobre muestras individuales(95% de los valores)
Rigidez	-15% sobre muestras individuales(95% de los valores)
Cond. Ambientales de ensayo	Temp: 23°C +/-1°C Humedad Relativa: 50% +/-2%

Sarrío Papelera de Almazán, S.L.U, no garantiza la imprimabilidad sobre esta calidad, **al tratarse de un cartón sin estucado (Uncoated)**, será el cliente quien homologue este producto para la aplicación final destinada.

Esta calidad U14, lleva la misma composición fibrosa que la calidad 714 Numancia Gris.  
(aplica el certificado de conformidad para contacto de alimentos de la calidad 714)

El gramaje entre paréntesis implica que no se trata de una producción STD, sino especial donde se necesita un min. de Tn. (consultar con el comercial).

### Sede Central: / Head Office:

SARRIO PAPELERA DE ALMAZAN S.L.U.  
Carretera de Rubí a Sant Cugat km.1 nº40-50 2º2ª  
EDIFICIO FORUM – 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)  
Telf. +34 93.880.56.40  
www.sarrío.es

