



712 - Escudo Gris

CARTON ESTUCADO REVERSO GRIS - GD

GRAMAJE	ESPESOR	ÍNDICE DE MANO	RIGIDEZ TABER (15°)		RIGIDEZ DIN (7,5°)	
			(valores garantizados en base a medidas)		(valores obtenidos mediante cálculo de conversión del Taber)	
ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 2493		DIN 53121	
gr/m ²	mm	cm ³ /g	mN.m (SL)	mN.m (ST)	N.mm (SL)	N.mm (ST)
220	0,270	1,23	4,2	2,1	7,9	3,9
250	0,315	1,26	6,6	3,0	12,4	5,7
275	0,360	1,31	8,7	3,9	16,4	7,3
300	0,390	1,30	11,3	5,0	21,3	9,4
325	0,420	1,29	14,3	6,3	26,9	11,8
350	0,455	1,30	17,8	7,8	33,5	14,7
375	0,490	1,31	22,1	9,7	41,6	18,3
400	0,525	1,31	27,2	11,6	51,2	22,1
450	0,595	1,32	38,2	15,8	71,9	30,4
500	0,665	1,33	51,5	21,3	96,9	40,8

BLANCURA ISO 2470

Cara 85% +/- 2

TOLERANCIAS – MUESTREO ISO 186

Gramaje	+/- 3% Sobre la media de pedido
Espesor	+/-5% sobre muestras individuales(95% de los valores)
Índice de mano	+/-5% sobre muestras individuales(95% de los valores)
Rigidez	-15% sobre muestras individuales(95% de los valores)
Cond. Ambientales de ensayo	Temp: 23°C +/-1°C Humedad Relativa: 50% +/-2%

Sede Central: / Head Office:

SARRIO PAPELERA DE ALMAZAN S.L.u.
 Carretera de Rubí a Sant Cugat nº40-50 2º2ª
 EDIFICIO FORUM – 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
 Telf. +34 880 56 40
 www.sarrio.es

