



713 - Escudo Madera

CARTON ESTUCADO REVERSO MADERA – GT2

| GRAMAJE | ESPESOR | ÍNDICE DE MANO | RIGIDEZ TABER (15°) | | RIGIDEZ DIN (7,5°) | |
|-------------------|---------|--------------------|--|-----------|--|-----------|
| | | | (valores garantizados en base a medidas) | | (valores obtenidos mediante cálculo de conversión del Taber) | |
| ISO 536 | ISO 534 | ISO 534 | ISO 2493 | | DIN 53121 | |
| gr/m ² | mm | cm ³ /g | mN.m (SL) | mN.m (ST) | N.mm (SL) | N.mm (ST) |
| 250 | 0,315 | 1,26 | 6,5 | 3,1 | 12,2 | 5,9 |
| 275 | 0,355 | 1,29 | 8,6 | 4,0 | 16,2 | 7,5 |
| 300 | 0,385 | 1,28 | 11,3 | 5,2 | 21,3 | 9,8 |
| 325 | 0,425 | 1,31 | 14,5 | 6,6 | 27,3 | 12,6 |
| 350 | 0,455 | 1,30 | 18,0 | 7,9 | 33,9 | 15,0 |
| 375 | 0,495 | 1,32 | 23,0 | 10,1 | 43,2 | 19,2 |
| 400 | 0,530 | 1,23 | 28,3 | 12,3 | 53,2 | 23,5 |
| 450 | 0,605 | 1,34 | 38,9 | 16,4 | 73,2 | 31,5 |
| 500 | 0,675 | 1,35 | 53,0 | 21,8 | 99,7 | 41,9 |

BLANCURA ISO 2470

| | |
|---------|-----------|
| Cara | 85% +/- 2 |
| Reverso | 50% +/- 2 |

TOLERANCIAS – MUESTREO ISO 186

| | |
|-----------------------------|---|
| Gramaje | +/- 3% Sobre la media de pedido |
| Espesor | +/-5% sobre muestras individuales(95% de los valores) |
| Índice de mano | +/-5% sobre muestras individuales(95% de los valores) |
| Rigidez | -15% sobre muestras individuales(95% de los valores) |
| Cond. Ambientales de ensayo | Temp: 23°C +/-1°C Humedad Relativa: 50% +/-2% |

Sede Central: / Head Office:

SARRIO PAPELERA DE ALMAZAN S.L.u.
 Carretera de Rubí a Sant Cugat nº40-50 2º2ª
 EDIFICIO FORUM – 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
 Telf. +34 880 56 40
 www.sarrio.es

