



714 - Numancia GT4

GRAMAJE	ESPESOR	ÍNDICE DE MANO	RIGIDEZ TABER (15°) (valores garantizados en base a medidas)		RIGIDEZ DIN (7,5°) (valores obtenidos mediante cálculo de conversión del Taber)	
ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 2493		DIN 53121	
gr/m ²	mm	cm ³ /g	mN.m (SL)	mN.m (ST)	N.mm (SL)	N.mm (ST)
(210)	0,245	1,17	3,1	1,5	6,0	2,9
(220)	0,280	1,27	4,2	2,1	7,9	3,9
(230)	0,305	1,33	5,2	2,3	9,8	4,3
(240)	0,320	1,33	6,1	2,6	11,5	4,9
(250)	0,335	1,34	6,7	3,2	12,6	5,9
(275)	0,385	1,40	10,4	4,4	20,0	8,4
(300)	0,420	1,40	13,9	5,9	26,9	11,0
(325)	0,455	1,40	16,4	7,2	31,8	13,5
(350)	0,490	1,40	20,5	9,0	39,9	16,9
(375)	0,525	1,40	25,4	11,7	49,6	22,3
(400)	0,560	1,40	29,7	13,2	58,2	25,2
(425)	0,595	1,40	34,9	15,9	68,2	30,2
(450)	0,630	1,40	40,7	18,0	79,9	34,2
(475)	0,665	1,40	45,9	20,7	90,2	39,8
(500)	0,700	1,40	51,7	22,7	101,7	43,5
(550)	0,775	1,41	56,5	26,0	110,2	50,0

Esta calidad, lleva la misma composición que la calidad 714 Numancia Gris, Incluyendo un colorante marrón en el dorso que cumple la normativa BfR36.

El gramaje entre paréntesis implica que no se trata de una producción STD, sino especial, donde se necesita un min. de Tn. a fabricar. (Consultar con el Dpto.Comercial).

BLANCURA ISO 2470

Cara 82% +/- 2

TOLERANCIAS – MUESTREO ISO 186

Gramaje	+/- 3% Sobre la media de pedido
Espesor	+/-5% sobre muestras individuales(95% de los valores)
Índice de mano	+/-5% sobre muestras individuales(95% de los valores)
Rigidez	-15% sobre muestras individuales(95% de los valores)
Cond. Ambientales de ensayo	Temp: 23°C +/-1°C Humedad Relativa: 50% +/-2%

Sede Central: / Head Office:

SARRIO PAPELERA DE ALMAZAN S.L.u.
Carretera de Rubí a Sant Cugat nº40-50 2º2ª
EDIFICIO FORUM – 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Telf. +34 93.880.56.40
www.sarrio.es

