



# 716 - Numancia Blanco

CARTON ESTUCADO REVERSO BLANCO – GT1

GRAMAJE	ESPESOR	ÍNDICE DE MANO	RIGIDEZ TABER (15°) (valores garantizados en base a medidas)		RIGIDEZ DIN (7,5°) (valores obtenidos mediante cálculo de conversión del Taber)	
ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 2493		DIN 53121	
gr/m <sup>2</sup>	mm	cm <sup>3</sup> /g	mN.m (SL)	mN.m (ST)	N.mm (SL)	N.mm (ST)
210	0,255	1,21	3,0	1,6	5,6	3,1
220	0,270	1,23	3,9	2,1	7,3	3,9
250	0,315	1,26	6,6	3,3	12,4	6,1
275	0,355	1,29	9,1	4,3	17,0	8,2
300	0,395	1,32	11,6	5,5	21,7	10,4
325	0,420	1,29	15,0	6,9	28,1	13,1
350	0,455	1,30	18,4	7,8	34,4	14,7
375	0,495	1,32	23,1	10,0	43,2	19,0
400	0,530	1,33	27,0	11,8	50,5	22,5
425	0,570	1,34	31,7	13,3	59,3	25,4
450	0,600	1,33	36,9	15,1	69,1	28,7
475	0,630	1,33	41,8	16,4	78,2	31,1
500	0,675	1,35	46,9	19,0	87,8	36,5
550	0,745	1,35	52,0	20,9	97,8	40,2

## BLANCURA ISO 2470

Cara	82% +/- 2
Reverso	81% +/- 2

## TOLERANCIAS – MUESTREO ISO 186

Gramaje	+/- 3% Sobre la media de pedido
Espeor	+/-5% sobre muestras individuales(95% de los valores)
Índice de mano	+/-5% sobre muestras individuales(95% de los valores)
Rigidez	-15% sobre muestras individuales(95% de los valores)
Cond. Ambientales de ensayo	Temp: 23°C +/-1°C Humedad Relativa: 50% +/-2%

Sede Central: / Head Office:

SARRIO PAPELERA DE ALMAZAN S.L.u.  
 Carretera de Rubí a Sant Cugat nº40-50 2º2ª  
 EDIFICIO FORUM – 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)  
 Telf. +34 93.880.56.40  
 www.sarrio.es

