



730 – Cartulina Ibiza

CARTULINA ESTUCADA REVERSO BLANCO - SBS

| GRAMAJE | ESPESOR | ÍNDICE DE MANO | RIGIDEZ TABER (15°) (valores garantizados en base a medidas) | | RIGIDEZ DIN (7,5°) (valores obtenidos mediante cálculo de conversión del Taber) | |
|-------------------|---------|--------------------|---|------|--|------|
| ISO 536 | ISO 534 | ISO 534 | ISO 2493 | | DIN 53121 | |
| gr/m ² | mm | cm ³ /g | mNm | mNm | Nmm | Nmm |
| 250 | 0,280 | 1,12 | 5,8 | 2,7 | 10,9 | 5,1 |
| 275 | 0,315 | 1,15 | 7,9 | 3,3 | 14,9 | 6,2 |
| 300 | 0,345 | 1,15 | 10,6 | 4,3 | 19,9 | 8,1 |
| 325 | 0,380 | 1,17 | 14,0 | 5,5 | 26,3 | 10,3 |
| 350 | 0,410 | 1,17 | 17,9 | 6,9 | 33,7 | 13,0 |
| 375 | 0,445 | 1,19 | 21,3 | 8,6 | 40,1 | 16,2 |
| 450 | 0,545 | 1,21 | 38,6 | 14,8 | 72,1 | 27,8 |
| 500 | 0,610 | 1,22 | 52,3 | 19,6 | 98,4 | 36,9 |

BLANCURA ISO 2470

| | |
|---------|-----------|
| Cara | 85% +/- 2 |
| Reverso | 91% +/- 2 |

TOLERANCIAS – MUESTREO ISO 186

| | |
|-----------------------------|---|
| Gramaje | +/- 3% Sobre la media de pedido |
| Espesor | +/-5% sobre muestras individuales(95% de los valores) |
| Índice de mano | +/-5% sobre muestras individuales(95% de los valores) |
| Rigidez | -15% sobre muestras individuales(95% de los valores) |
| Cond. Ambientales de ensayo | Temp: 23°C +/-1°C Humedad Relativa: 50% +/-2% |

Sede Central: / Head Office:

SARRIO PAPELERA DE ALMAZAN S.L.u.
 Carretera de Rubí a Sant Cugat km.1 nº40-50 2º2ª
 EDIFICIO FORUM – 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
 Telf. +34 93.880.56.40
 www.sarrío.es

