



# 733 - Roble Madera

CARTON ESTUCADO FOLDING REVERSO MADERA – Semi GC

| GRAMAJE           | ESPESOR | ÍNDICE DE MANO     | RIGIDEZ TABER (15°)<br>(valores garantizados en base a medidas) |      | RIGIDEZ DIN (7,5°)<br>(valores obtenidos mediante cálculo de conversión del Taber) |      |
|-------------------|---------|--------------------|---|------|--|------|
| ISO 536           | ISO 534 | ISO 534            | ISO 2493  |      | DIN 53121  |      |
| gr/m <sup>2</sup> | mm      | cm <sup>3</sup> /g | mNm   | mNm  | Nmm  | Nmm  |
| 250               | 0,345   | 1,38               | 9,9   | 4,2  | 18,6   | 7,9  |
| 275               | 0,405   | 1,47               | 12,1  | 5,3  | 22,8   | 10,0 |
| 325               | 0,480   | 1,48               | 21,6  | 8,7  | 40,6   | 16,4 |
| 350               | 0,530   | 1,51               | 26,8  | 10,5 | 50,4   | 19,7 |
| 375               | 0,565   | 1,51               | 32,8  | 13,3 | 61,7   | 25,0 |
| 450               | 0,705   | 1,57               | 52,5  | 19,7 | 98,7   | 37,1 |

## BLANCURA ISO 2470

|         |           |
|---------|-----------|
| Cara    | 85% +/- 2 |
| Reverso | 66% +/- 2 |

## TOLERANCIAS – MUESTREO ISO 186

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Gramaje                     | +/- 3% Sobre la media de pedido                       |
| Espesor                     | +/-5% sobre muestras individuales(95% de los valores) |
| Índice de mano              | +/-5% sobre muestras individuales(95% de los valores) |
| Rigidez                     | -15% sobre muestras individuales(95% de los valores)  |
| Cond. Ambientales de ensayo | Temp: 23°C +/-1°C Humedad Relativa: 50% +/-2%         |

### Sede Central: / Head Office:

SARRIO PAPELERA DE ALMAZAN S.L.U.  
Carretera de Rubí a Sant Cugat km.1 nº40-50 2º2ª  
EDIFICIO FORUM – 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)  
Telf. +34 93.880.56.40  
www.sarrío.es

